1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktinformation

Produktname	:	SLIG
Firma	:	
Telefon	:	++49-2151-38-1370
E-mail	:	E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: usgq-krefeld@degussa.com
Notfallrufnummer	:	++49-2151-38-1370
Telefax	:	++49-2151-38-1647

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Keine besonderen Gefahren bekannt.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung	:	Lösemittelhaltiger Spezialhandreiniger mit nichtionischaktivem Tensid.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Augenkontakt	:	Lang anhaltend mit viel Wasser spülen.
Einatmen	:	Frischluftzufuhr.
Verschlucken	:	Arzt aufsuchen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung	:	Keine bekannt.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Geeignete Löschmittel	:	Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Umweltschutzmaßnahmen	:	Mit saugfähigem Material aufnehmen. Geringe Reste mit viel Wasser

in das Kanalsystem spülen und der biologischen Abwasseraufbereitung zuführen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Hinweise für sichere Handhabung	:	Behälter dicht geschlossen halten. Für ausreichende Arbeitsplatzbelüftung sorgen. Nicht auf Kunststoffe gelangen lassen. Nicht zur Flächenreinigung, besonders in schlecht gelüfteten Räumen, benutzen.

Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter	:	Im Brandfall gefährdete Behälter kühlen.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Basis	:	MAK
Bemerkungen:	:	n.a.

Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz	:	Bemerkung: entfällt.
Augenschutz	:	entfällt.
Hygienemaßnahmen	:	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen und Regeln der Sauberkeit beachten.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild

Form	:	flüssig
Farbe	:	hellgelb
Geruch	:	parfümiert

Weitere Angaben

Erweichungstemperatur	:	n.a.
Siedebeginn	:	> 100,00 °C
Flammpunkt	:	> 100 °C Methode: DIN EN 22719

Zündtemperatur	:	n.a.
Dichte	:	~ 1,02 g/cm³ bei 20,0 °C
Wasserlöslichkeit	:	bei 20,0 °C mischbar
pH-Wert	:	bei 10,0 g/l (20,0 °C) n.a.
Viskosität, dynamisch	:	~ 20,0 mPa.s bei 20,0 °C

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Thermische Zersetzung	:	Unter üblichen Anwendungsbedingungen stabil.
Zu vermeidende Bedingungen	:	Starke Säuren, starke Laugen.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Weitere Angaben	:	Aufgrund der Kenntnisse über die Eigenschaften der Inhaltsstoffe sind keine gesundheitsschädigenden Wirkungen bei anwendungsbestimmtem Einsatz zu erwarten., Das Produkt hat sich in humanexperimentellen Prüfungen und im praktischen Gebrauch als gut hautverträglich erwiesen.

12. UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Biologische Abbaubarkeit	:	Konzentriertes Produkt nicht ohne biologische Abwasseraufbereitung in Gewässer gelangen lassen. Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.
Bakterientoxizität	:	EC50 Ps. putida ~ 1953 mg/l Expositionszeit: 24,00 h Methode: DEV L 8
Bakterientoxizität	:	MHK ~ 46875 mg/l
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	:	2095 mg O2/g Methode: DEV H 41 / DIN 38409

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt	:	Unter Beachtung örtlicher, behördlicher Vorschriften entsorgen, z. B. in geeigneter Verbrennungsanlage.
Verunreinigte Verpackungen	:	Unbeschädigte Verpackung kann nach sachgemäßer Reinigung eigenverantwortlich wiederverwendet werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport

ADR:

Klasse	:	9
Verpackungsgruppe	:	III
Transportlabel	:	9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Warntafel	:	Gefahr-Nr.: 90 Stoffnummer: 3082
Bezeichnung des Gutes	:	3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
Gefahrenauslöser	:	ALKOHOLC12-15POLY(1-3)ETHOXYLAT

RID:

Klasse	:	9
Verpackungsgruppe	:	III
Transportlabel	:	9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Warntafel	:	Gefahr-Nr.: 90 Stoffnummer: 3082
Bezeichnung des Gutes	:	3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
Gefahrenauslöser	:	ALKOHOLC12-15POLY(1-3)ETHOXYLAT

Seeschiffstransport

IMDG:

Klasse	:	9
Verpackungsgruppe	:	III UN-Nr.: 3082
EmS	:	F-A S-F
Marine Pollutant	:	Meeresschadstoff
Transportlabel	:	9 miscellaneous dangerous goods
Richtiger technischer Name	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Gefahrenauslöser	:	AlcoholC12-15poly(1-3)ethoxylate

Lufttransport

ICAO/IATA:

Klasse	:	9
Verpackungsgruppe	:	III UN-Nr.: 3082
Transportlabel	:	9 Miscellaneous dangerous goods
Richtiger technischer Name	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Gefahrenauslöser : AlcoholC12-15poly(1-3)ethoxylate

15. ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Allgemeine Hinweise : nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 wassergefährdend (Selbsteinstufung)Mischungsregel (Anhang 4 Nr. 3 VwVwS)

TA Luft : n.a.

Andere Vorschriften : Das Produkt unterliegt der Kosmetikverordnung.

16. SONSTIGE ANGABEN

Änderungen: Kapitel 2/3/12

Ansprechpartner:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationensollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.